

Thermylene® P6-20FG-0153

聚丙烯

Asahi Kasei Plastics North America Inc.



IDES

Prospector

总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效
供货地区	• 北美洲
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
形式	• 颗粒料

物理性能	额定值 单位制	测试方法
比重	1.04 g/cm³	ASTM D792
熔流率 (230°C/2.16 kg)	13 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.40 %	ASTM D955
吸水率 (24 hr)	0.030 %	ASTM D570
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度	68.9 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	3.0 %	ASTM D638
弯曲模量	3650 MPa	ASTM D790
弯曲强度	100 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度	80 J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击	530 J/m	ASTM D256
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 计秤)	94	ASTM D785
热性能	额定值 单位制	测试方法
热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	157 °C	
1.8 MPa, 未退火	149 °C	

补充信息

The value listed as Unnotched Izod Impact Strength, ASTM D256, was tested in accordance with ASTM D4812.

注射	额定值 单位制
干燥温度	71.1 °C
干燥时间	2.0 hr
建议的最大水分含量	0.15 %
螺筒后部温度	193 到 204 °C
螺筒中部温度	204 到 216 °C
螺筒前部温度	216 到 232 °C
射嘴温度	221 到 238 °C
模具温度	26.7 到 65.6 °C
注塑温度	82.7 到 110 MPa
注射速度	中等偏快
保压	68.9 到 103 MPa
背压	0.345 MPa

注射说明

Screw Rpm: Normal

Cooling Time: Short

Screw Type: General

Slightly longer cycle times may be required to mold wall thicknesses over 1/4 inch.

Slightly higher injection pressures and mold temperatures may be required to mold wall thicknesses below 0.100 inches (2.54 mm).

备注

¹ 一般属性 : 这些不能被视为规格。