

Transparent Grade 透明型
TOYOLAC™ 920 555

FEATURE 特点

High Rigidity
高刚性

APPLICATION 用途

E&E Products, Household and Office
Appliances, Toys
电子产品, 家电, 办公室设备, 玩具, 一般应用

TECHNICAL DATA SHEET 技术数据表

PROPERTY 性能	TEST METHOD 测试方法	TEST CONDITION 测试条件	UNITS 单位	TOYOLAC™ 920 555
Physical Properties 物理性能				
Density 密度	ISO 1183	23 °C	kg/m³	1090
Melt Flow Rate 流动系数	ISO 1133	220 °C / 10 kg	g/10 min	21
Mold Shrinkage 成型收缩率	ASTM D955	23 °C / 50% RH	%	0.4 – 0.6
Glass Content 玻纤含量	–	–	–	–
Mechanical Properties 机械性能				
Charpy Impact Strength, Notched Charpy 耐冲击强度, 缺口	ISO 179/1eA	23 °C / 50% RH	kJ/m²	9
Tensile Strength 拉伸强度-降伏点	ISO 527	50 mm / min	MPa	54
Tensile Elongation at Break 拉伸伸长率-断裂点	ISO 527	50 mm / min	%	17
Tensile Modulus 拉伸模数	ISO 527	1mm / min	MPa	2500
Flexural Strength 弯曲强度	ISO 178	2mm / min	MPa	77
Flexural Modulus 弯曲模数	ISO 178	2mm / min	MPa	2260
Thermal Properties 热性能				
Deflection Temperature Under Load 热变形温度	ISO 75	1.8 MPa / 120 °C/hr	°C	77
Appearance 表面				
Glossiness 光泽度	–	–	–	–
Light Transmittance 光线透光率	ASTM D1003	3 mmt	%	88
Haze 模糊系数	ASTM D1003	3 mmt	%	2
Flammability 燃烧性				
Flammability 燃烧性	UL 94 File No. E41797	–	–	HB

Note: The above values are typical data for the products under specific test conditions and not intended for use as limiting specifications.
[以上数据谨代表在特定条件下所得的测定值的代表例]

