

TECHNICKO - INFORMAČNÝ LIST

SILAMID® CV20



Charakteristika: Polyamid 6, 20% uhlíkových vláken, optimálne tokové vlastnosti. Technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, s dobrými vodivými vlastnosťami.

Spracovanie: Vstrekovaním, teplota taveniny 260-280°C, teplota formy 70-90°C, obsah vody v spracovanom granuláte max. 0,1 %,

hygroskopický materiál, chrániť pred vzdušnou vlhkosťou a vodou, sušiť pri teplote max. 80°C.

Kondicionácia: Kondicionácia hotových výrobkov prijímaním vzdušnej vlhkosti alebo uložením do vody teploty 23°C, 60°C, prípadne 90°C.

Balenie: PE vrecia á 25 kg na palete upevnené samozmrašťiteľnou fóliou, hmotnosť 500 kg; oktabíny o hmotnosti 1000 kg.

VLASTNOSTI		NORMA	JEDNOTKA	SKÚŠOBNÉ TELESÁ	SILAMID® CV20
MECHANICKÉ	Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí	ISO 527	MPa	d	175
	Modul pružnosti v ťahu	ISO 527	MPa	d	16000
	Modul pružnosti v ohybe	ISO 178	MPa	d	10000
	Rázová húževnatosť Charpy (23 °C)	ISO 179/1eU	kJ.m ⁻²	d	45
	Vrubová húževnatosť Charpy (23 °C)	ISO 179/1eA	kJ.m ⁻²	d	
TEPELNÉ	Teplota priehybu pri zaťažení 1,8 MPa	ISO 75	°C	d	200
	Teplota priehybu pri zaťažení 0,45MPa	ISO 75	°C	d	210
	Vnútna rezistivita	IEC 60093	Ω.cm	d	2x10 ⁴
HORÉNIE	Skúška žeravým drôtom	IEC 60695-2-1	°C	d	
	Horľavosť	UL 94		d	HB
VŠEOBECNÉ	Hustota	ISO 1183	g.cm ⁻³		1,21
	Absorpcia vody (23 °C/24 h)	ISO 62	%		
	Index toku taveniny (230°C/2,16 kg)	ISO 1133	g/10 min		
	Zmraštenie - v smere toku		%		
	Zmraštenie – kolmo na tok		%		

d - suché, obsah vody pod 0,2 %; m - kondicionované 23°C/50% RV

Údaje a hodnoty uvedené v tomto liste slúžia pre informáciu zákazníka a nemôžu byť považované za technické podmienky, prípadne zaručované hodnoty. Nezabývajú spracovateľa povinnosti vlastnej kontroly pre množstvo možných a nepredvídaných vplyvov pri spracovaní a použití. Za aplikáciu, použitie a spracovanie bez riadnej kontroly a overenia zodpovedá v plnej miere zákazník.

ROONAMID, a.s. ■ Kamenná 21, 010 01 Žilina, Slovenská republika

tel.: 00421 41 7641622 ■ fax: 00421 41 7632382 ■ roonamid@roonamid.sk