

TECHNICKO - INFORMAČNÝ LIST

SILAMID® SV30



Charakteristika: Polyamid 6, 30% krátkých sklených vláken, prírodný, čierny, ďalšie farebné odtiene na zákazku, optimálne tokové vlastnosti. Technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti.

Spracovanie: Vstrekovaním, teplota taveniny 250-280°C, teplota formy 60-80°C, obsah vody v spracovanom granuláte max. 0,1 %, hygroskopický materiál, chrániť pred vzdušnou vlhkosťou a vodou, sušiť pri teplote max. 80°C.

Kondicionácia: Kondicionácia hotových výrobkov prijímaním vzdušnej vlhkosti alebo uložením do vody teploty 23°C, 60°C, prípadne 90°C.

Balenie: PE vrecia á 25 kg na palete upevnené samozmrašťiteľnou fóliou, hmotnosť 500 kg; oktabíny o hmotnosti 1000 kg.

	VLASTNOSTI	NORMA	JEDNOTKA	SKÚŠOBNÉ TELESÁ	SILAMID® SV30 prírodný
MECHANICKÉ	Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí	ISO 527	MPa	d/m	170/110
	Modul pružnosti v ťahu	ISO 527	MPa	d/m	9500/6200
	Modul pružnosti v ohybe	ISO 178	MPa	d/m	7200/5000
	Rázová húževnatosť Charpy (23 °C)	ISO 179/1eU	kJ.m ⁻²	d/m	65/80
	Vrubová húževnatosť Charpy (23 °C)	ISO 179/1eA	kJ.m ⁻²	d/m	13/20
TEPELNÉ	Teplota priehybu pri zaťažení 1,8 MPa	ISO 75	°C	d	200
	Teplota priehybu pri zaťažení 0,45MPa	ISO 75	°C	d	210
ELEKTRICKÉ	Elektrická pevnosť	IEC 60243-1	kV.mm ⁻¹	m	18
	Vnútna rezistivita	IEC 60093	Ω.m	m	10 ⁹
	Povrchová rezistivita	IEC 60093	Ω	m	10 ¹²
	Stratový činiteľ (tg δ) (1MHz)	IEC 60250		m	0,12
	Permitivita (ε) (1 MHz)	IEC 60250		m	4,7
	Odolnosť proti plazivým prúdom CTI,A	IEC 60112		m	CTI 500
	Odolnosť proti elektrickému oblúku	ASTM D 495	s	d	95
HORENIE	Skúška žeravým drôtom	IEC 60695-2-1	°C	d/m	650
	Horľavosť	UL 94		d	HB
VŠEOBECNÉ	Hustota	ISO 1183	g.cm ⁻³		1,36
	Absorpcia vody (23 °C/24 h)	ISO 62	%		0,9
	Index toku taveniny (230°C/2,16 kg)	ISO 1133	g/10 min		3
	Zmraštenie - v smere toku		%		0,4
	Zmraštenie – kolmo na tok		%		1,3

d - suché, obsah vody pod 0,2 %; m - kondicionované 23°C/50% RV

Údaje a hodnoty uvedené v tomto liste slúžia pre informáciu zákazníka a nemôžu byť považované za technické podmienky, prípadne zaručované hodnoty. Nezabývajú spracovateľa povinnosti vlastnej kontroly pre množstvo možných a nepredvídaných vplyvov pri spracovaní a použití. Za aplikáciu, použitie a spracovanie bez riadnej kontroly a overenia zodpovedá v plnej miere zákazník.

ROONAMID, a.s. ■ Kamenná 21, 010 01 Žilina, Slovenská republika
tel.: 00421 41 7641622 ■ fax: 00421 41 7632382 ■ roonamid@roonamid.sk