

HIVAL® 103538

线性低密度聚乙烯

Nexeo Solutions, LLC.

PONCI

www.ponci.com.cn

Technical Data

总体

材料状态	• 已商用 : 当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet		
Search for UL Yellow Card	• Nexeo Solutions, LLC. • HIVAL®		
供货地区	• 北美洲		
添加剂	• 抗氧化性	• 紫外线稳定剂	
性能特点	• 己烯共聚单体	• 抗氧化性	• 抗紫外线性能良好
用途	• 一般目的		
形式	• 颗粒料		
加工方法	• 滚塑成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	0.936 g/cm ³		ASTM D792
熔流率 (190°C/2.16 kg)	3.5 g/10 min		ASTM D1238
抗环境应力开裂			ASTM D1693
10% Igепал	30.0 hr		
100% Igепал	1000 hr		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	703 MPa		ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸冲击强度	145 kJ/m ²		ASTM D1822

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。