

一般物性

500, 500SF

ABS樹脂 (UL94 HB)

特性	測定方法	測定条件	単位	
メルトマスフローレイト	ISO 1133	220°C/10kg	g/10min	19
成形収縮率	ダイセル法	-	%	0.4-0.6
引張強さ	ISO 527	-	MPa	48
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	75
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	2500
ノッチ付きシャルピ°-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	20
ノッチ付きシャルピ°-衝撃強さ	ISO 179/1eA	-30°C	kJ/m ²	10
ノッチ付きアイゾ°ット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	200
ノッチ付きアイゾ°ット衝撃強さ	ASTM D256	-30°C/6.4mm	J/m	100
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R110
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	78
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/12.7mm	°C	89
ビカット軟化温度	ISO 306/B50	50N×50°C/h	°C	95
ボールプレッシャー温度	-	-	°C	90
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	8
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	-
燃焼性	UL94	-	-	HB
絶縁破壊強さ	ASTM D149	1.5mm	MV/m	32
耐アーク性	ASTM D495	3.0mm	sec (PLC)	102(6)
吸水率	ISO 62	-	%	0.3
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.05

注

- ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- UL認定ファイルNo.は、E47773です。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度 (°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-85°C	210-230	210-230	190-210	170-190	70-90	10-20	40-60