

Grilon BGM-65 X V0 natural

PA6-GF30 FR


EMS-GRIVORY

Mechanische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Zug-Modul	11500 / 7100	MPa	ISO 527-1/2
Bruchspannung	120 / 90	MPa	ISO 527-1/2
Bruchdehnung	1 / 3	%	ISO 527-1/2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	25 / 25	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	15 / 15	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	3 / 3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	3 / 3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Mechanische Eigenschaften (TPE)	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Kugeleindruckhärte	285 / 95	MPa	ISO 2039-1
Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Schmelztemperatur (10°C/min)	222 / -	°C	ISO 11357-1/-3
Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa)	160 / -	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (8.00 MPa)	75 / -	°C	ISO 75-1/-2
Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N)	206 / -	°C	ISO 306
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	30 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	60 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm geprüfte Probekörperdicke	V-0 / - 1.5 / -	class mm	IEC 60695-11-10 IEC 60695-11-10
Brennbarkeit bei Dicke h geprüfte Probekörperdicke	V-0 / - 3 / -	class mm	IEC 60695-11-10 IEC 60695-11-10
Brennbarkeit-Sauerstoff-Index	65 / -	%	ISO 4589-1/-2
Max. Gebrauchstemperatur (dauernd)	110	°C	ISO 2578
Max. Gebrauchstemperatur (kurzzeitig)	180	°C	EMS
Elektrische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Dielektrizitätszahl (100Hz)	3 / 3	-	IEC 60250
Dielektr. Verlustfaktor (100Hz)	10 / 10	E-4	IEC 60250
Spezifischer Durchgangswiderstand	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
Spezifischer Oberflächenwiderstand	- / 1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	33 / 29	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	- / 500	-	IEC 60112
Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Wasseraufnahme	5 / -	%	Ähnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.5 / -	%	Ähnlich ISO 62
Dichte	1690 / -	kg/m ³	ISO 1183
Rheol./Phys. Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Test Standard
Verarbeitungsschwindung (parallel)	0.25 / -	%	ISO 294-4, 2577
Verarbeitungsschwindung (senkrecht)	0.55 / -	%	ISO 294-4, 2577
Verarbeitung Spritzgießen	Wert	Einheit	Test Standard
Trichterzone	60 - 80	°C	-
Förderzone	≤280	°C	-
Kompressionszone	≤285	°C	-
Plastifizierzone	≤290	°C	-
Düse	≤290	°C	-
Schmelze	280 - 310	°C	-
Werkzeugoberflächentemperatur	80 - 120	°C	-
Einspritzgeschwindigkeit	Mittel - Hoch	-	-
Druck	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	5 - 15	bar	-




Diagramme


Dynamischer Schubmodul-Temperatur




Dynamischer Schubmodul-Temperatur




Spannung-Dehnung




Spannung-Dehnung




Sekantenmodul-Dehnung




Sekantenmodul-Dehnung



Spannung-Dehnung (isochron) 23°C



Kriechmodul-Zeit 23°C



Merkmale

Verarbeitungsmethoden

Spritzgießen

Automobil

Autoelektrik & -Elektronik, Beleuchtung, Innenraumteile



Lieferformen

Grieß

Besondere Kennwerte

Flammwidrig

Regionale Verfügbarkeit

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika, Nahost/Afrika

Elektrik / Elektronik

Elektrohaushaltsgeräte, Elektrogeräte, Steckverbinder, Energieverteilung, Beleuchtung

Industrie & Konsumgüter

Maschinenbau, Antriebe, Sport & Freizeit, Werkzeuge und Zubehör

Brandverhalten

UL V0

Chemikalienbeständigkeit**Säuren**

- (Essigsäure (5 Gew.-%) (23°C)
- (Citronensäurelösung (10 Gew.-%) (23°C)
- (Milchsäure (10 Gew.-%) (23°C)
- (Salzsäure (36 Gew.-%) (23°C)
- (Salpetersäure (40 Gew.-%) (23°C)
- (Schwefelsäure (38 Gew.-%) (23°C)
- (Schwefelsäure (5 Gew.-%) (23°C)
- (Chromsäurelösung (40 Gew.-%) (23°C)

Basen

- (Natriumhydroxidlösung (35 Gew.-%) (23°C)
- (Natriumhydroxidlösung (1 Gew.-%) (23°C)
- (Salmiakgeist (10 Gew.-%) (23°C)

Alkohole

- (Isopropanol (23°C)
- (Methanol (23°C)
- (Ethanol (23°C)

Kohlenwasserstoffe

- (n-Hexan (23°C)
- (Toluol (23°C)
- (Iso-Oktan (23°C)

Ketone

- (Aceton (23°C)

Ether

- (Diethylether (23°C)

Mineralöle

- (SAE 10W40 Mehrbereichsöl (23°C)
- (SAE 10W40 Mehrbereichsöl (130°C)
- (SAE 89/90 Getriebeöl (130°C)
- (Isolieröl (23°C)

Standard Treibstoff

- 😊 ISO 1817 Treibstoff 1 (60°C)
- 😊 ISO 1817 Treibstoff 2 (60°C)
- 😊 ISO 1817 Treibstoff 3 (60°C)
- 😊 ISO 1817 Treibstoff 4 (60°C)
- 😊 Stdrd-Treibstoff o. Alkohol (vorzugsw. ISO 1817 Treibst. C) (23°C)
- 😊 Stdrd-Treibstoff m. Alkohol (vorzugsw. ISO 1817 Treibst. 4) (23°C)
- 😊 Dieselöl (vorzugsw. ISO 1817 Flüssigkeit F) (23°C)
- 😊 Dieselöl (vorzugsw. ISO 1817 Flüssigkeit F) (90°C)
- 😊 Dieselöl (vorzugsw. ISO 1817 Flüssigkeit F) (>90°C)

Salzlösungen

- 😊 Natriumchloridlösung (10 Gew.-%) (23°C)
- 🚫 Natriumhypochloridlösung (10 Gew.-%) (23°C)
- 😊 Natriumcarbonatlösung (20 Gew.-%) (23°C)
- 😊 Natriumcarbonatlösung (2 Gew.-%) (23°C)
- 😊 Zinkchloridlösung (50 Gew.-%) (23°C)

Andere

- 😊 Ethylacetat (23°C)
- 🚫 Wasserstoffperoxid (23°C)
- 😊 DOT Nr. 4 Bremsflüssigkeit (130°C)
- 😊 Ethylenglycol (50 Gew.-%) in Wasser (108°C)
- 😊 1 Gew.-% Nonylphenoxy- polyethenoxyethanol in Wasser (23°C)
- 😊 Ölsäure (50 Gew.-%) + Olivenöl (50 Gew.-%) (23°C)
- 😊 Wasser (23°C)
- 😊 Deionisiertes Wasser (90°C)
- 🚫 Phenollösung (5 Gew.-%) (23°C)

