

Grilon AG-25 HM

PA66-GF25

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA 66-HI, MHR 14-060, GF25

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	6400 / 4900	MPa	ISO 527-1/2
断裂应力	85 / 70	MPa	ISO 527-1/2
断裂伸长率	2 / 3	%	ISO 527-1/2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	35 / 35	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	35 / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	8 / 9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	7 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	155 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	80 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	40 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 110	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	27 / 26	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	2.5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1 / -	%	类似ISO 62
密度	1170 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.5 / -	%	ISO 294-4, 2577

典型数据
加工方法

注塑

供货形式

切粒

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

汽车

汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘

电子电器

电器设施

工业及消费品

加热系统, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件



供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

耐化学性

酸类

- 醋酸 (5g/100g) (23 °C)
- 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 乳酸 (10g/100g) (23 °C)
- 盐酸 (36g/100g) (23 °C)
- 硝酸 (40g/100g) (23 °C)
- 硫酸 (38g/100g) (23 °C)
- 硫酸 (5g/100g) (23 °C)
- 铬酸溶液 (40g/100g) (23 °C)

碱类

- 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23 °C)
- 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23 °C)
- 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23 °C)

醇类

- 异丙醇 (23 °C)
- 甲醇 (23 °C)
- 乙醇 (23 °C)

碳氢化合物

- 正乙烷 (23 °C)
- 甲苯 (23 °C)
- 异辛烷 (23 °C)

酮类

- 丙酮 (23 °C)

醚类

- 乙醚 (23 °C)

矿物油

- SAE 10W40号多效润滑油 (23 °C)
- SAE 10W40号多效润滑油 (130 °C)
- SAE 89/90号变速箱润滑油 (130 °C)
- 绝缘油 (23 °C)

标准燃油

- ISO 1817 燃油1号 (60 °C)
- ISO 1817 燃油2号 (60 °C)
- ISO 1817 燃油3号 (60 °C)
- ISO 1817 燃油4号 (60 °C)
- 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23 °C)
- 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23 °C)



- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90 °C)
- 😊 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90 °C)

盐溶液

- 😊 氯化钠溶液(10g/100g) (23 °C)
- 🚫 次氯化钠溶液 (10g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
- 😊 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)
- 😊 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

其它

- 😊 乙酸乙酯 (23 °C)
- 🚫 过氧化氢 (23 °C)
- 😊 DOT4号刹车油 (130 °C)
- 😊 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)
- 😊 1g/100g 基苯氧-聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)
- 😊 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)
- 😊 水 (23 °C)
- 😊 去离子水 (90 °C)
- 🚫 酚溶液(5g/100g) (23 °C)

