

**Grilon AG-30**

PA66-GF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

**材料文字说明**

Product designation according to ISO 1874:

ISO-Nomenclature PA 66, MHR, 14-100N, GF 30

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	10000 / 7000	MPa	ISO 527-1/2
断裂应力	200 / 150	MPa	ISO 527-1/2
断裂伸长率	3.5 / 5	%	ISO 527-1/2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	90 / 95	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	55 / 50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	10 / 15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	9 / 9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	230 / 130	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 °C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/3
热变形温度 (1.80 MPa)	250 / -	°C	ISO 75-1/2
热变形温度 (8.00 MPa)	220 / -	°C	ISO 75-1/2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	200	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	38 / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	575 / 550	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1350 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.7 / -	%	ISO 294-4, 2577

**典型数据**
**加工方法**

注塑

**汽车**

汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘

**供货形式**

切粒

**电子电器**

电器设施



Grilon AG-30

PA66-GF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

工业及消费品

加热系统, 机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件



塑料专家 [www.ponci.com.cn/wxb/](http://www.ponci.com.cn/wxb/) +13538586433 +18816996168

