

**Grilon BG-30 FC**

PA6-GF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

**材料文字说明**

Product designation according to ISO 1874:

PA 6, MHR, 12-190N, GF30

	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	10000 / 6200	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	180 / 100	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.5 / 7	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 °C)	60 / 80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 °C)	55 / 55	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 °C)	11 / 15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 °C)	9 / 9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	230 / 110	MPa	ISO 2039-1

	干 / 湿	单位	测试标准
热性能			
熔融温度 (10 °C/min)	222 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	210 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (0.45 MPa)	160 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	110 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	110 - 130	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	200	°C	EMS

	干 / 湿	单位	测试标准
电气性能			
体积电阻率	1E12 / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	40 / 37	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 500	-	IEC 60112

	干 / 湿	单位	测试标准
其它性能			
吸水性	7 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1350 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

	干 / 湿	单位	测试标准
流变性能			
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.6 / -	%	ISO 294-4, 2577

**典型数据**
**加工方法**

注塑

**汽车**

进气系统, 动力系统及车身底盘, 内饰

**供货形式**

切粒

**电子电器**

电器设施, 电器设备, 连接器



供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

工业及消费品

家庭用品, 机械工程, 体育及消费品, 工具及零件

材料特性

较高的流动及脱模

