

High Heat ABS with Glass Fiber Grade 玻璃纤维耐热型
TOYOLAC™ 450G - 10R

FEATURE 特点
10% Glass Fiber Reinforced ABS (DTL 114 °C)

APPLICATION 用途
Automotive Parts

10% 玻璃纤维强化 ABS 树脂 (DTL 114 °C) 汽车配件, 一般应用

TECHNICAL DATA SHEET 技术数据表

PROPERTY 性能	TEST METHOD 测试方法	TEST CONDITION 测试条件	UNITS 单位	TOYOLAC™ 450G - 10R
Physical Properties 物理性能				
Density 密度	ISO 1183	23 °C	kg/m³	1150
Melt Flow Rate 流动系数	ISO 1133	220 °C / 10 kg; 240 °C / 10 kg	g/10 min	8 24
Mold Shrinkage 成型收缩率	ASTM D955	23 °C / 50% RH	%	0.2 – 0.4
Glass Content 玻纤含量	–	–	–	10
Mechanical Properties 机械性能				
Charpy Impact Strength, Notched Charpy 耐冲击强度, 缺口	ISO 179/1eA	23 °C / 50% RH	kJ/m²	7
Tensile Strength 拉伸强度-降伏点	ISO 527	5 mm / min	MPa	76
Tensile Elongation at Break 拉伸伸长率-断裂点	ISO 527	5 mm / min	%	3
Tensile Modulus 拉伸模数	ISO 527	1 mm / min	MPa	4700
Flexural Strength 弯曲强度	ISO 178	2 mm / min	MPa	128
Flexural Modulus 弯曲模数	ISO 178	2 mm / min	MPa	4550
Thermal Properties 热性能				
Deflection Temperature Under Load 热变形温度	ISO 75	1.8 MPa / 120 °C/hr	°C	114
Appearance 表面				
Glossiness 光泽度	–	–	–	–
Light Transmittance 光线透光率	–	–	–	–
Haze 模糊系数	–	–	–	–
Flammability 燃烧性				
Flammability 燃烧性	-	–	–	–

TORAY PLASTICS (MALAYSIA) SDN BERHAD 东丽塑料大马有限公司

