



사출용 일반 호모 PP

YUHWA POLYPRO 4018

개요

분류	사출용 일반 호모 PP		
특성	고투명성		
주요가공용도	밀폐용기, 문구류		

물성

항목	대표값	단위	시험방법
용융지수	19	g/10min.	ASTM D1238
밀도	0.9	g/cm ³	ASTM D1505
성형수축률	1.0~2.0	%	KPIC Method
인장강도 (항복점)	420	kgf/cm ²	ASTM D638
신율	>500	%	ASTM D638
굴곡탄성율	20,000	kgf/cm ²	ASTM D790
경도	109	R Scale	ASTM D785
충격강도	4	kgf cm/cm	ASTM D256
융점	167	°C	ASTM D3418
연화점	155	°C	ASTM D1525
열변형온도	110	°C	ASTM D648

HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

