Technical data sheet

Badaprene® TPV 90A 1076 UV EX

>TPV-(EPDM+PP)<

Extrusion quality, improved UV resistance

Properties	Norm	Unit	Result
Hardness	DIN 53505	Shore A Shore D	90A -
Density	DIN 53505	g/cm^3	0,96
Tensil strength Parallel Normal	DIN 53505	MPa	 12,7 -
Strain at break Parallel Normal	DIN 53505	%	 650 -
Tear strength Parallel Normal	DIN 53505	N/mm	 56 -
Compression set 72h/23° C 24h/70° C 24h/100° C	DIN 53505	%	 - 49 -

HongRong Engineering Plastics Co.,Ltd.
Head Office Tel. +85-2-6957-5415
Research Center Tel.+188 1699 6168